

TỔNG QUAN

Terraco Ambient Basecoat DP là hợp chất trát tường tiêu âm tạo lớp nền được sử dụng như một phần của hệ thống trần tiêu âm Terraco Ambient. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hỗn hợp bột thích hợp cho thi công phun. Sản phẩm được thi công theo từng lớp từ 5-10mm với độ dày tổng là 8mm hoặc 18mm. Để vật liệu đóng rắn trong 48 giờ sau đó được phủ lớp sơn phủ Ambient Finishcoat DP để hoàn thiện Hệ thống trần cách âm Terraco Ambient.

ĐẶC TÍNH

Terraco Ambient Basecoat DP được sản xuất bằng 80% vật liệu tái chế. Nó dựa trên một loại cốt liệu rỗng được sản xuất bằng thủy tinh tái chế.

- Hỗn hợp dễ sử dụng
- Đặc tính tiêu âm tuyệt vời
- Cho phép thoát hơi
- Chống cháy
- Kháng nấm tuyệt vời

KHU VỰC ỨNG DỤNG

Hệ thống trần tiêu âm Terraco Ambient được thiết kế để sử dụng trong tất cả các khu vực nội thất cần xử lý âm thanh như khu dân cư, giảng đường, phòng trưng bày, nhà hàng, phòng hòa nhạc, văn phòng không gian mở, nhà hát, khu vực lễ tân và tiền sảnh, phòng học, sân bay, v.v.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Vá và nối tấm thạch cao và các tấm khác bằng cách sử dụng Terraco Handycoat Exterior / lưới sợi thủy tinh. Đảm bảo tấm được cố định đúng cách và xử lý các vít cố định bị rỉ sét. Bề mặt khối xây cũ cần được làm sạch bằng dung dịch xà phòng có đường. Các vết bẩn cần được xử lý bằng chất chặn vết bẩn phủ hợp. Phủ một lớp Terraco Ambient Primer để củng cố bề mặt và tối ưu hóa độ bám dính của Terraco Ambient Basecoat DP.

PHA TRỘN

Trộn 6.88kg Ambient Basecoat DP với 4.2-4.6 lít nước bằng máy trộn tốc độ cao. Để yên trong 5 phút, trộn lại và sử dụng.

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Phủ hỗn hợp Terraco Ambient Basecoat DP theo từng lớp lên đến 5-10mm mỗi lớp để khô giữa các lớp trong 24 giờ. Thi công bằng cách phun. Các thanh dẫn thạch cao có thể được sử dụng để kiểm soát độ dày của màng sơn. Sử dụng thước cạnh thẳng 2m để làm phẳng bề mặt. Để vật liệu khô trong 24 giờ trước khi hoàn thiện với Ambient Finishcoat DP.

Vệ sinh dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN

Terraco Ambient Basecoat DP được cung cấp dưới dạng bao giấy 6.88kg.

Bảo quản túi ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Túi chưa mở có thể bảo quản trong 6 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Sản phẩm	Bột trét lớp nền hệ thống tiêu âm.
Thành phần	Cốt liệu rỗng, xi măng.
Hệ số giảm tiếng ồn	39% 10mm hệ thống (lớp hoàn thiện 2mm / lớp nền 8mm) 46% 20mm hệ thống (lớp hoàn thiện 2mm / lớp nền 18mm) 74% 43mm hệ thống (lớp hoàn thiện 3mm / tấm 40mm)
Thiết bị thi công	Máy khí nén (600 lít/ phút) và súng phun.
Tỉ lệ trộn	6.88kg Bột /4.2-4.6 lít nước.
Màu sắc	Màu trắng ngà.
Định mức vật liệu	0.3kg/m ² /mm
Đóng gói	6.88 kg trong bao giấy.
Bảo quản	6 tháng trong bao bì chưa mở.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 095 101 2237
Fax: +7 095 927 3881
E-mail: terraco@online.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933
Fax: +7 (0)4212 431 977
E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8758 2600,
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048
Fax: +86 (0)21 6252 0547
Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)6 543 3565
Fax: +971 (0)6 543 3558
E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 948 5558
Fax: +66 (0)2 948 5540
E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3820100
Fax: +84 (0)274 3820101
E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0)43 645 8814
Fax: +82 (0)43 643 9429
E-Mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.com