

TỔNG QUÁT

Terramix Fine được sản xuất để trát và sửa chữa bê tông đúc sẵn, bê tông nhẹ, bê tông nặng, gạch. Nó có thể được sử dụng trên bề mặt ngoại thất và nội thất để tạo ra một lớp hoàn thiện cứng, mịn, chịu nước, thích hợp cho việc sơn và dán tường. Terramix Fine có thể thi công bằng tay hoặc phun. Terramix Fine có tính liên kết thủy lực và hữu cơ đảm bảo độ bám dính tốt cho bề mặt. Do thành phần của nó và việc sử dụng các chất độn khoáng được phân loại chính xác, bề mặt nhẵn, chất lượng cao sẽ có được trên tường và trần nhà. Nó lý tưởng cho việc thi công làm lớp nền trong hệ thống trát phun Terraco.

ĐẶC ĐIỂM

- Sẵn sàng để sử dụng
- Bề mặt mịn
- Độ bám dính tuyệt vời
- Kháng nước
- Kháng vết nứt

ỨNG DỤNG

Terramix Fine

Để sửa chữa và làm phẳng có độ dày lên đến 1-3mm

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo bề mặt được phủ không có các hạt rời, bụi, bẩn, dầu mỡ và sơn. Nền hút nước và xốp nên được làm ẩm bằng nước trước khi thi công Terramix Fine

LIÊN KẾT

Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt và trên bề mặt rất dễ thấm nước hoặc xốp, phải tuân theo quy tắc tiêu chuẩn thực hành cho việc sử dụng các sản phẩm gốc xi măng. Nên sơn lót và / hoặc bổ sung Terrabond AC 100 vào nước trộn theo tỷ lệ 1:1.

PHA TRỘN

Trộn kỹ với phần nước được đề nghị trong máy trộn tốc độ cao hoặc bằng máy khuấy tay trong 3-5 phút. Trong điều kiện bình thường, giữ yên Terramix Fine trong 5 phút, sau đó khuấy lại và sử dụng.

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Terramix Fine được thi công bằng bay và làm phẳng bằng bàn xoa thép. Quá trình hoàn thiện phẳng mịn có thể đạt được bằng gỗ hoặc mút ẩm phải được làm ẩm trong quá trình làm mịn. Bề mặt hoàn toàn nhẵn sẽ đạt được nếu loại bỏ các hạt rời bằng bàn chải mềm khi Terramix Fine khô. Không được để Terramix Fine không sử dụng trong thiết bị phun quá 30 phút.

Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

BẢO DƯỠNG

Nên giữ ẩm bề mặt trong 48 giờ đầu để đảm bảo đóng rắn phù hợp.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Đối với thông tin chi tiết tham khảo tài liệu liên quan bảng dữ liệu an toàn.

ĐÓNG GÓI VÀ TỒN TRỮ

Terramix Fine được đóng gói trong bao bì giấy 25kg/ bao.

Bảo quan nơi khô thoáng, sạch sẽ, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, tránh nơi quá nóng hoặc quá lạnh.

Bao bì chưa mở có thể lưu trữ trong 12 tháng, hàng sản xuất trước phải sử dụng trước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Vữa sửa chữa, làm phẳng trộn sẵn, dạng bột.
Chất kết dính	Xi măng và keo tổng hợp
Chất độn	Bột độn mịn và đồng nhất
Màu sắc	Trắng và xám
Phụ gia	Hóa dẻo, chất giữ nước, tăng độ bám dính.
Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn sau 28 ngày	≥ 0.6 N/mm ² (TCVN 7239-2014)
Chiều dày thi công	Terramix Fine 1mm-3mm
Định mức	1.8 kg/m ² mỗi lớp dày 1mm
Tỉ lệ pha trộn	Terramix Fine 25kg: 5.5-6.0 ltr nước
Bảo quản	12 tháng trong bao bì chưa mở, ở nơi khô ráo.
Đóng gói	Bao 25kg

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
 Tel: +7 (0)495 1012 237
 Fax: +7 (0)495 6273 881
 E-mail: adm@terraco.ru
 Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd
 Tel: +7 (0)4212 410563
 Fax: +7 (0)4212 410591
 E-mail: terraco.vostok@terraco.khn.ru
 Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
 Tel: +86 (0)20 8759 4742
 Fax: +86 (0)20 8526 8056
 E-mail: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.
 Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
 Fax: +86 (0)21 625205 47
 Email: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
 Tel: +962 (0)6 553 8751
 Fax: +962 (0)6 553 6560
 E-mail: terraco@nol.com.jo
 Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
 Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
 Fax: +20 (0)2 29184 80
 E-mail: terraco@terraco.com.eg
 Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
 Tel: +971 (0)4 285 0999
 Fax: +971 (0)4 285 2299
 E-mail: terraco@terraco.ae
 Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
 Tel: +90 (0)222 236 0423
 Fax: +90 (0)222 236 0425
 E-mail: terraco@terraco.com.tr
 Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
 Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
 Fax: +66 (0)2 94665 33
 E-mail: terraco@terraco.co.th
 Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
 Tel: +84 (0)274 3820100
 Fax: +84 (0)274 3820101
 E-mail: terraco@terraco.com.vn
 Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
 Tel: +82 (0)2 5611 551
 Fax: +82 (0)2 5671 771
 E-Mail: terraco@terraco.co.kr
 Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
 Tel: +353 (0) 404 66555
 Fax: +353 (0) 404 66654
 E-mail: terraco@eircom.net
 Web: www.terraco.com