

## TỔNG QUÁT

Terraseal là hệ thống chống thấm vĩnh viễn, 2 thành phần, tiết kiệm cho bê tông và nền xây. Sản phẩm lý tưởng để sử dụng trong các khu vực có kích thước ổn định như nền móng, bể chứa nước, tường chắn, vv. Terraseal được thi công bằng cọ hoặc phun từ hai đến ba lớp. Bề mặt sau khi được phủ lớp Terraseal tạo thành một lớp phủ chống thấm nước bền chắc, lý tưởng cho các khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

## DÒNG SẢN PHẨM/ MÃ SỐ

Trắng	68511
Xám	68611

## ĐẶC ĐIỂM

Terraseal được cung cấp dưới dạng sản phẩm hai thành phần với các lợi ích sau.

- Dễ dàng pha trộn và thi công
- Có thể dùng cọ hoặc phun
- Thời gian sử dụng kéo dài
- Độ bám dính tuyệt vời
- Lớp phủ liền mạch
- Cho phép thoát hơi nước
- Lớp phủ bền chắc

## KHU VỰC ÁP DỤNG

Terraseal được sử dụng chống thấm cho bê tông và bề mặt lớp vữa những vị trí như :

- Phòng ẩm ướt
- Vách tường đứng
- Chống thấm dưới gạch
- Phòng tắm, nhà vệ sinh
- Ban công, lô gia
- Sân hiên nhà

## HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng tất cả bụi, chất bẩn và các chất lạ được cạo sạch và loại bỏ. Đồng thời đảm bảo các bề mặt không có muối, dầu, mỡ và đường gờ, đồng thời bảo vệ tất cả các bề mặt liền kề không thi công. Nếu bề mặt của khu vực tại thời điểm sửa chữa khô, cần phải làm ẩm bề mặt trước khi thi công Terraseal.

## THI CÔNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

Trộn các thành phần theo tỷ lệ như trong Thông số kỹ thuật và thi công từ 2 đến 3 lớp để đạt được độ dày tổng thể 1,5-2,0 mm với mức tiêu tốn vật liệu tổng thể là 3kg - 4 kg / m<sup>2</sup>.

Thêm bột vào nhựa và sử dụng máy trộn để đạt được hỗn hợp đồng nhất không vón cục. Sử dụng cọ hoặc phun để thi công, Thời gian giữa các lớp là 3 giờ. Hỗn hợp Terraseal nên được sử dụng trong vòng 1 giờ.

Dụng cụ thi công và thiết bị cần được rửa sạch bằng nước ngay sau khi sử dụng.

## AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc kéo dài với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

## ĐÓNG GÓI & TỒN TRỮ

Terraseal được cung cấp ở dạng bộ: can 5 kg nhựa và bao 15kg bột.

Bảo quản bình chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Hộp chưa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

<b>Sản phẩm</b>	Chống thấm gốc xi măng và nhựa acrylic đa dụng.
<b>Chất kết dính</b>	Thủy lực ( Terraseal Powder ) / Hữu cơ ( Terraseal Resin )
<b>Chất độn</b>	Chất độn đã được nghiền nát, phân loại chính xác ( Terraseal Powder ).
<b>Màu sắc</b>	Trắng & Xám ( Terraseal đã pha trộn )
<b>Nhiệt độ thi công</b>	5-40°C
<b>Tỉ lệ trộn</b>	15 kg bột : 5kg nhựa
<b>Thời gian sử dụng sau khi trộn 2 thành phần</b>	~ 1 giờ tùy vào điều kiện nhiệt độ môi trường.
<b>Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn</b>	> 1.0 N/mm <sup>2</sup> (BS EN 14891 : 2017)
<b>Định mức sử dụng</b>	3.0 – 4.0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Thời gian khô</b>	3 giờ cho mỗi lớp trong điều kiện tiêu chuẩn
<b>Đóng gói</b>	15kg bột/5kg nhựa
<b>Hạn sử dụng</b>	12 tháng trong các bao bì chưa khai

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

**RUSSIA:**

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
Tel: +7 (0)495 9212 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: adm@terraco.ru  
Web: www.terraco.ru

**OOO Terraco Vostok Ltd**

Tel: +7 (0)4212 410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru  
Web: www.terraco.com

**CHINA:**

**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**  
Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

**Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

**PAKISTAN:**

**Terraco Pakistan Pvt. Ltd.**  
Tel: +92 (0)42 3529 70 56-8  
Fax: +92 (0)42 3529 70 55  
Email: terraco@terraco.pk  
Web: www.terraco.com

**JORDAN:**

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo

**EGYPT:**

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58  
Fax: +20 (0)22 29184 80  
E-mail: terraco@terraco.com.eg  
Web: www.terraco.com.eg

**UAE:**

**Terraco UAE Ltd**  
Tel: +971 (0)4 326 2699  
Fax: +971 (0)4 326 2733  
E-mail: terraco@terraco.ae  
Web: www.terraco.com

**TURKEY:**

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr

**THAILAND:**

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58  
Fax: +66 (0)2 946 68 59  
E-mail: terraco@terraco.co.th  
Web: www.terraco.com

**VIETNAM:**

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
Tel: +84 (0)274 3 820 100  
Fax: +84 (0)274 3 820101  
E-mail: terraco@terraco.com.vn  
Web: www.terraco.com

**SOUTH KOREA:**

**Terraco Korea Co., Ltd**  
Tel: +82 (0) 2 5611 551  
Fax: +82 (0)2 5671 771  
E-Mail: terraco@terraco.co.kr  
Web: www.terraco.co.kr

**IRELAND:**

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
Tel: +353 (0) 404 66555  
Fax: +353 (0) 404 66654  
E-mail: technical-centre@terraco.com  
Web: www.terraco.com