

## TỔNG QUAN

## CÁC LOẠI/MÃ SẢN PHẨM

SẤY BẰNG LÒ

ĐỂ KHÔ TỰ NHIÊN

Tileshield S100-3D là **sơn phủ** ngói Acrylic **nhũ ánh kim có độ bền và độ bóng cao**, là **sản phẩm gốc nước được sản xuất đặc biệt** cho ứng dụng công nghệ **băng chuyên của nhà máy sản xuất mái ngói bê tông**. Sản phẩm tạo lớp bảo vệ nhiều màu sắc với độ bền cao. **Tileshield S100-3D có tính chống thấm tuyệt vời, chống bong tróc ngay cả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất**. Ngoài ra, sản phẩm còn có khả năng **chống mài mòn cao, chống bám rêu, địa y và nấm mốc**.

## ĐẶC ĐIỂM

Tileshield S100-3D được sản xuất từ nhựa Acrylic nguyên sinh, bột màu và các chất phụ gia. Sản phẩm có các đặc tính:

- Độ bám dính tốt
- Khả năng chống tia cực tím tốt
- Dễ thi công, nhanh khô
- Chống trầy cao
- Kháng rêu và nấm mốc
- Khả năng chùi rửa tốt

## ỨNG DỤNG

Tileshield S100-3D được thiết kế ứng dụng trên mái ngói bê tông và xi măng. Sản phẩm được sử dụng trên dây chuyền sản xuất có hoặc không có lò sấy.

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng tất cả bụi, bẩn và vật lạ được làm sạch. Cũng đảm bảo rằng bề mặt không có muối, dầu, mỡ và bụi.

## SƠN LÓT

Quét lót bề mặt bằng một lớp sơn lót Tileshield Primer trước khi thi công Tileshield S100-3D. Ngoài ra, có thể sử dụng một lớp sơn lót Tileshield S100-3D loãng (50:50 với lớp sơn lót) làm lớp lót.

## HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Có thể thi công Tileshield S100-3D bằng cọ, ru lô hoặc phun hailốp. Để lớp thứ nhất khô trong 20 đến 30 phút trước khi sơn lớp thứ hai.

Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

## THÔNG TIN AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da.

Để biết chi tiết thông tin tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)

## ĐÓNG GÓI VÀ TỒN TRỮ

Tileshield S100-3D được đóng trong thùng nhựa 20kg.

Bảo quản các thùng chứa ở nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Thùng chưa mở có thể được lưu trữ trong 12 tháng. Ưu tiên sử dụng sản phẩm được sản xuất trước.

TERRACO cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ Kỹ thuật TERRACO hoặc đại lý TERRACO tại địa phương của bạn để biết thêm thông tin, mẫu, trình diễn và dịch vụ hướng dẫn. Thông tin đưa ra trong tờ rơi này dựa trên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, cũng như nghiên cứu và ứng dụng thực địa rộng rãi. Tất cả các sản phẩm được bán tuân theo các điều kiện bán hàng tiêu chuẩn có sẵn theo yêu cầu. Thông tin này dựa trên kiến thức hiện tại của TERRACO và nhằm mục đích cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của TERRACO và phương pháp sử dụng của chúng. Người dùng tiềm năng nên xác định tính phù hợp của các đề xuất và sản phẩm của TERRACO trước khi áp dụng chúng ở quy mô thương mại.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

<b>Sản phẩm</b>	Sơn ngói Acrylic nhũ ánh kim có độ bóng cao và chống trầy xước.
<b>Gốc nhựa</b>	Acrylic.
<b>Màu</b>	Nhiều màu đa dạng
<b>Độ bóng</b>	Cao
<b>Thời gian khô</b>	1-2 tiếng ở nhiệt độ phòng, ngắn hơn khi có đèn sấy
<b>Độ nhớt</b>	9,000 cps
<b>Tỷ trọng</b>	1.05 – 1.15
<b>pH</b>	8 - 9
<b>Định mức</b>	150 - 250 grams/m <sup>2</sup> /lớp
<b>Đóng gói</b>	20kg trong thùng nhựa
<b>Lưu trữ</b>	12 tháng trước khi mở thùng

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

### CHINA:

**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**  
Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

**Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**  
Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

### EGYPT:

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58  
Fax: +20 (0)22 29184 80  
E-mail: terraco@terraco.com.eg  
Web: www.terraco.com.eg

### JORDAN:

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo

### IRELAND:

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
Tel: +353 (0) 1 2819 045  
Fax: +353 (0) 1 2819 048  
E-mail: technical-centre@terraco.com  
Web: www.terraco.com

### PAKISTAN:

**Terraco Pakistan Pvt. Ltd.**  
Tel: +92 (0)42 3529 70 56-8  
Fax: +92 (0)42 3529 70 55  
Email: terraco@terraco.pk  
Web: www.terraco.com

### RUSSIA:

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
Tel: +7 (0)495 9212 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: adm@terraco.ru  
Web: www.terraco.ru

### OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: terracovostok@terrakovostok.ru  
Web: www.terraco.com

### SOUTH KOREA:

**Terraco Korea Co., Ltd**  
Tel: +82 (0) 2 5611 551  
Fax: +82 (0)2 5671 771  
E-mail: terraco@terraco.co.kr  
Web: www.terraco.co.kr

### THAILAND:

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58  
Fax: +66 (0)2 946 68 59  
E-mail: terraco@terraco.co.th  
Web: www.terraco.com

### TURKEY:

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr

### UAE:

**Terraco UAE Ltd**  
Tel: +971 (0)4 326 2699  
Fax: +971 (0)4 326 2733  
E-mail: terraco@terraco.ae  
Web: www.terraco.com

### UK:

**ADDAGRIP**  
Tel: +44 (0)1825 761 333  
Fax: +44 (0)1825 768 566  
E-mail: sales@addagrip.co.uk  
Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

### VIETNAM:

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
Tel: +84 (0)274 3 820 100  
Fax: +84 (0)274 3 820 101  
E-mail: terraco@terraco.com.vn  
Web: www.terraco.com