

TỔNG QUÁT

Weathercoat GP là sản phẩm chống thấm 2 thành phần gốc xi măng và nhựa acrylic với lớp phủ có tính đàn hồi tuyệt vời để sử dụng trên nền xây và bê tông. Weathercoat GP tạo thành một màng chống thấm có độ đàn hồi cao, lý tưởng để sử dụng trên ban công, hồ bơi và các ứng dụng trong phòng ẩm ướt. Weathercoat GP có tuổi thọ cao và lý tưởng để sử dụng ở những khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Sản phẩm có thể thi công bằng cọ, lăn hoặc phun và sau khi đóng rắn nó có khả năng chống chịu tốt với các điều kiện thời tiết bất lợi.

DÒNG SẢN PHẨM/ MÃ SỐ

Trắng	68523
Xám	68623

ĐẶC ĐIỂM

Weathercoat GP được cung cấp dưới dạng hai thành phần, sản phẩm với các đặc tính sau:

- Dễ dàng pha trộn và thi công
- Thi công bằng cọ, ru lô hoặc phun
- Thời gian thi công dài
- Độ bám dính tuyệt vời
- Lớp phủ vĩnh viễn liền mạch
- Cho phép thoát hơi
- Khả năng chống tia cực tím và thời tiết cao
- Thích hợp cho bề bê tông, bề nước uống được
- Tính đàn hồi cao
- Không cần thêm nước

KHU VỰC ÁP DỤNG

Weathercoat GP thích hợp để chống thấm nền bê tông và gạch xây ở các khu vực sau đây:

- Nền móng
- Tường chắn
- Bể nước uống
- Hồ bơi
- Phòng ẩm ướt
- Máng xối bê tông
- Chống thấm dưới gạch
- Hiên nhà

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng tất cả bụi, chất bẩn và các chất lạ được cạo sạch và loại bỏ. Đồng thời đảm bảo các bề mặt không có muối, dầu, mỡ và đường gờ, đồng thời bảo vệ tất cả các bề mặt liền kề không thi công. Nếu bề mặt của khu vực tại thời điểm sửa chữa khô, cần phải làm ẩm bề mặt trước khi thi công Weathercoat GP

SỬ DỤNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

Trộn các thành phần theo tỷ lệ như trong **Thông số kỹ thuật** và thi công từ 2 đến 3 lớp để đạt được độ dày tổng thể 1,5-2,0 mm với mức tiêu tốn vật liệu tổng thể là 3kg - 4kg / m².

Thêm bột vào nhựa và sử dụng máy trộn để đạt được hỗn hợp đồng nhất không vón cục. Sử dụng cọ hoặc phun để thi công, thời gian giữa các lớp là 3 giờ. Hỗn hợp Weathercoat GP nên được sử dụng trong vòng 1 giờ.

Dụng cụ thi công và thiết bị cần được rửa sạch bằng nước ngay sau khi sử dụng.

AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc kéo dài với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI & TỒN TRỮ

Weathercoat GP được cung cấp ở dạng bộ: can 5 kg nhựa và bao 15kg bột.

Bảo quản bình chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Hộp chưa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Lớp phủ chống thấm gốc xi măng và nhựa acrylic có độ đàn hồi cao.
Chất kết dính	Hydraulic (Weathercoat GP Powder) / Organic (Weathercoat GP Resin)
Chất độn	Chất độn đã được nghiền nát, phân loại chính xác (Weathercoat GP Powder)
Màu sắc	Trắng & Xám (Weathercoat GP đã pha trộn)
Nhiệt độ thi công	5-40°C
Tỉ lệ trộn	15 kg bột : 5kg nhựa
Pot Life	~ 1 hours.
Cường độ bám dính	> 0.7 N/mm ² (BS EN 14891 : 2017)
Khả năng tạo cầu vết nứt ở dk thường, mm	> 0.75 mm (BS EN 14891 : 2017)
Định mức sử dụng	3 – 4 kg /m ²
Thời gian khô	3 giờ cho mỗi lớp trong điều kiện tiêu chuẩn
Đóng gói	15kg bột /5kg nhựa
Hạn sử dụng	12 tháng trong các bao bì chưa khai

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 9212 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

PAKISTAN:

Terraco Pakistan Pvt. Ltd.
Tel: +92 (0)42 3529 70 56-8
Fax: +92 (0)42 3529 70 55
Email: terraco@terraco.pk
Web: www.terraco.com

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)22 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 326 2699
Fax: +971 (0)4 326 2733
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58
Fax: +66 (0)2 946 68 59
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3 820 100
Fax: +84 (0)274 3 820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-Mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: technical-centre@terraco.com
Web: www.terraco.com