

TỔNG QUÁT

Terrafix là vữa dán gạch đa năng, dễ sử dụng, dùng để ốp – lót các loại gạch Ceramic, đá cẩm thạch và gạch miêng (mosaic). Rất tiện dụng để lát tường, sàn, cả nội thất lẫn ngoại thất cho các công trình xây dựng.

DÒNG SẢN PHẨM/ MÃ SỐ

Xám	75110
Trắng	75120

ĐẶC ĐIỂM

- Độ bám dính tuyệt vời.
- Không sụt
- Khả năng thi công dễ
- Kháng nước

ỨNG DỤNG

Terrafix được sử dụng để ốp, lót gạch Ceramic, Mosaic, đá cẩm thạch, đá granite... cho nền nhà và tường bê tông, vữa ciment ở nhà bếp, phòng tắm, các mặt tiền, phòng thí nghiệm, kho lạnh, vòm, sảnh.....

TRỘN VỮA

Thêm khoảng 6-7 lít nước vào 25kg Terrafix và trộn kỹ để tạo thành hỗn hợp đặc và sệt. Giữ trong 3 phút, khuấy lại và thi công.

THI CÔNG

Phủ một lớp Terrafix dày khoảng 3mm lên bề mặt với mặt nhẵn của bay răng cưa. Kéo bằng cạnh răng cưa lên lớp vữa vừa phủ. Đẩy gạch vào vị trí để có được độ kết dính hoàn toàn. Cố định gạch trước khi keo khô bề mặt. Lên kế hoạch làm việc cho phù hợp. Nguyên liệu đã chuẩn bị phải được sử dụng trong vòng 1 giờ.

Vệ sinh dụng cụ bằng nước sau khi sử dụng.

KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC KHE NỐI

Để đảm bảo khoảng cách đều nhau, chuỗi khoảng cách các viên gạch sử dụng ke ron là cần thiết.

CHÀ RON

Tham khảo tài liệu kỹ thuật Terragrout để biết thêm chi tiết.

KHE CO GIÃN

Các khe co giãn, khi cần thiết phải được kết hợp trong giai đoạn thiết kế.

AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

Terrafix được cung cấp dưới dạng bao 25kg và 40kg

Bảo quản bình chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Sản phẩm chưa mở có thể bảo quản trong 12 tháng. Sử dụng hàng sản xuất trước được ưu tiên.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Keo dán gạch
Chất kết dính	Chất kết dính thủy lực và hữu cơ.
Chất độn	Những chất độn khoáng đã phân loại kỹ, rửa sạch và sàng lọc.
Phụ gia	Các tác nhân gia tăng độ bám dính, kháng nước và hóa dẻo.
Định mức	4-5 kg/m ² cho độ dày khoảng 2-3mm – Định mức có thể thay đổi tùy theo điều kiện thi công, độ dày ốp - lót
Cường độ bám dính khi kéo	Điều kiện tiêu chuẩn : EN1348 >0.5N/mm ² Lão hóa nhiệt: EN1348 >0.5N/mm ² Sau khi ngâm nước: EN1348 >0.5N/mm ²
Cường độ bám dính trong điều kiện chuẩn sau 28 ngày, N/mm²	>1.0 N/mm ² (TCVN 7899-2 :2008)
Màu sắc	Trắng và xám
Tỉ lệ hòa trộn	6-7 lít nước cho bao 25kg và 10-11 lít nước cho bao 40kg
Bảo quản	12 tháng trong thùng chưa mở, ở nơi khô ráo.
Đóng gói	25 kg & 40 kg trong bao giấy nhiều lớp.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
 Tel: +7 (0)495 1012 237
 Fax: +7 (0)495 6273 881
 E-mail: adm@terraco.ru
 Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd
 Tel: +7 (0)4212 410563
 Fax: +7 (0)4212 410591
 E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
 Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
 Tel: +86 (0)20 8759 4742
 Fax: +86 (0)20 8526 8056
 E-mail: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.
 Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
 Fax: +86 (0)21 625205 47
 Email: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
 Tel: +962 (0)6 553 8751
 Fax: +962 (0)6 553 6560
 E-mail: terraco@nol.com.jo
 Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
 Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
 Fax: +20 (0)2 29184 80
 E-mail: terraco@terraco.com.eg
 Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
 Tel: +971 (0)4 285 0999
 Fax: +971 (0)4 285 2299
 E-mail: terraco@terraco.ae
 Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
 Tel: +90 (0)222 236 0423
 Fax: +90 (0)222 236 0425
 E-mail: terraco@terraco.com.tr
 Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
 Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
 Fax: +66 (0)2 94665 33
 E-mail: terraco@terraco.co.th
 Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
 Tel: +84 (0)274 3820100
 Fax: +84 (0)274 3820101
 E-mail: terraco@terraco.com.vn
 Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
 Tel: +82 (0) 2 5611 551
 Fax: +82 (0)2 5671 771
 E-Mail: terraco@terraco.co.kr
 Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
 Tel: +353 (0) 404 66555
 Fax: +353 (0) 404 66654
 E-mail: terraco@eircom.net
 Web: www.terraco.com