

## TỔNG QUÁT

Terragrout G22 là hợp chất chà ron gạch men chống nấm có độ bền cao dùng trong nội và ngoại thất. Terragrout G22 được thiết kế để lấp đầy các khe ron có chiều rộng lên đến 5mm. Terragrout G22 tuân thủ yêu cầu theo EN 138888 và vượt qua tất cả các thử nghiệm cần thiết đối với vữa được phân loại CG2. Terragrout G22 có nhiều màu sắc chống phai màu hấp dẫn.

## ĐẶC ĐIỂM

- Mỗi nổi không có vết nứt
- Độ bám dính tuyệt vời
- Màu sắc chống phai màu rõ ràng
- Khả năng làm việc dễ dàng
- Chống nấm

## KHU VỰC ỨNG DỤNG

Keo chà ron màu cường độ cao dùng cho các khe gạch <5mm, dùng với keo dán C1 / C2, dùng trong nhà tắm.

## HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng tất cả các khe ron và mép gạch đều không còn vữa thừa và các tạp chất bên ngoài.

## PHA TRỘN

Thêm khoảng 6.7 lít nước vào 20kg Terragrout G22 và trộn kỹ để tạo thành hỗn hợp đặc và sệt. Để yên trong 5 phút, khuấy lại và thi công.

## THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Chờ cho đến khi Terrafix đã đóng rắn (khoảng 24 giờ) trước khi chà ron. Thi công Terragrout G22 vào ron theo đường chéo bằng bay có cạnh cao su. Cạo bỏ vật liệu dư thừa trước khi khô. Không thi công Terragrout G22 mà không thể hoàn thành trong vòng 1 giờ. Gạch xếp cần được làm ẩm bằng nước trước khi chà ron. Sau khi Terragrout G22 se mặt và trước khi đóng rắn, đánh bóng gạch bằng vải khô sao cho đường ron bằng với mặt gạch. 24 giờ sau khi chà ron, làm ẩm đường ron bằng mút ẩm..

Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

## AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem kỹ chi tiết kỹ thuật

## ĐÓNG GÓI & TỒN TRỮ

Terragrout G22 được cung cấp ở dạng bột trong bao bì thủ công 1kg, 5kg và 20kg.

Bảo quản bình chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Có thể tồn trữ 12 tháng đối với bao 1kg và 6 tháng đối với bao bì 5 & 20 kg trong bao bì chưa mở nắp. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

KÍCH THƯỚC GẠCH			TỶ LỆ TIÊU THỤ VẬT LIỆU CỦA TERRAGROUT G11 THEO CHIỀU RỘNG KHE RON (kg / m <sup>2</sup> )						
CHIỀU DÀI GẠCH (mm)	CHIỀU RỘNG GẠCH (mm)	CHIỀU DÀY GẠCH (mm)	CHIỀU RỘNG KHE RON (mm)						
			2	3	4	5	10	15	20
50	50	4	0.5	0.8	1.0	1.3			
75	150	6		0.6	0.8	1.0	1.9	2.9	3.8
100	100	6		0.6	0.8	1.0	1.9	2.9	3.8
100	100	10		1.0	1.3	1.6	3.2	4.8	6.4
120	240	12		0.7	1.0	1.2	2.4	3.6	4.8
150	150	6		0.4	0.5	0.6	1.3	1.9	2.6
200	200	8		0.4	0.5	0.6	1.3	1.9	2.6
250	250	12		0.5	0.6	0.8	1.5	2.3	3.1
250	250	20		0.8	1.0	1.3	2.6	3.8	5.1
300	300	10		0.3	0.4	0.5	1.1	1.6	2.1
300	300	20		0.6	0.9	1.1	2.1	3.2	4.3
330	330	10		0.3	0.4	0.5	1.0	1.5	1.9
400	400	10		0.2	0.3	0.4	0.8	1.2	1.6
450	450	12			0.3	0.4	0.9	1.3	1.7
500	500	12			0.3	0.4	0.8	1.2	1.5
600	600	12			0.3	0.3	0.6	1.0	1.3

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

<b>Sản phẩm</b>	Keo chà ron gạch men có bổ sung polyme cho các khe ron đến 5mm.
<b>Chất kết dính</b>	Thủy lực / hữu cơ.
<b>Chất độn</b>	Chất độn khoáng được nghiền mịn và phân loại chính xác.
<b>Phụ gia</b>	Chất làm dẻo, chất cải thiện độ bám dính, cũng như chất giữ nước.
<b>Chất lượng</b>	Vượt qua các bài kiểm tra theo CG1 / EN13888.
<b>Màu sắc</b>	Có sẵn trong dải màu tiêu chuẩn chống phai màu.
<b>Nhiệt độ thi công</b>	5-35°C
<b>Trộn với nước</b>	30-33%
<b>Thời gian công tác</b>	2 giờ.
<b>Thời gian hoàn thiện</b>	20 phút
<b>Sẵn sàng cho việc sử dụng mật độ thấp</b>	24 giờ
<b>Sẵn sàng để sử dụng</b>	7 ngày
<b>Đóng gói</b>	Trong bao 1kg, 5 kg & 20 kg.
<b>Bảo quản</b>	12 tháng đối với bao 1kg và 6 tháng đối với bao 5 & 25 kg trong bao chưa mở, ở nơi khô ráo.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

### RUSSIA:

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
Tel: +7 (0)495 9212 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: adm@terraco.ru  
Web: www.terraco.ru

### OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru  
Web: www.terraco.com

### CHINA:

**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**  
Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

### Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

### PAKISTAN:

**Terraco Pakistan Pvt. Ltd.**  
Tel: +92 (0)42 3529 70 56-8  
Fax: +92 (0)42 3529 70 55  
Email: terraco@terraco.pk  
Web: www.terraco.com

### JORDAN:

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo

### EGYPT:

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58  
Fax: +20 (0)22 29184 80  
E-mail: terraco@terraco.com.eg  
Web: www.terraco.com.eg

### UAE:

**Terraco UAE Ltd**  
Tel: +971 (0)4 326 2699  
Fax: +971 (0)4 326 2733  
E-mail: terraco@terraco.ae  
Web: www.terraco.com

### TURKEY:

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr

### THAILAND:

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58  
Fax: +66 (0)2 946 68 59  
E-mail: terraco@terraco.co.th  
Web: www.terraco.com

### VIETNAM:

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
Tel: +84 (0)274 3 820 100  
Fax: +84 (0)274 3 820101  
E-mail: terraco@terraco.com.vn  
Web: www.terraco.com

### SOUTH KOREA:

**Terraco Korea Co., Ltd**  
Tel: +82 (0)2 5611 551  
Fax: +82 (0)2 5671 771  
E-Mail: terraco@terraco.co.kr  
Web: www.terraco.co.kr

### IRELAND:

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
Tel: +353 (0) 404 66555  
Fax: +353 (0) 404 66654  
E-mail: technical-centre@terraco.com  
Web: www.terraco.com