

## TỔNG QUÁT

**Tilebond 2000 là một loại vữa dán gạch thông dụng dùng để kết dính cho các loại gạch (kích thước vừa và nhỏ) như gạch ceramic, gạch tráng men và không tráng men, gạch mosaics. Sản phẩm phù hợp để sử dụng trên nhiều loại bề mặt như vữa gốc xi măng, bê tông, bê tông nhẹ và thích hợp dùng cho bề mặt khu vực nội thất<sup>(1)</sup>. Tilebond 2000 mang lại độ bám dính tuyệt vời giữa gạch và nền. Sản phẩm được cung cấp với dạng màu trắng ngà hoặc màu xám.**

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng bề mặt cần phủ phải sạch và không có tạp chất lạ. Bề mặt thấm hút và xốp nên được làm ẩm kỹ bằng nước (khô bề mặt) trước khi thi công Tilebond 2000.

## TỈ LỆ PHA TRỘN

Trộn 25 kg Tilebond 2000 với 5-6 lít nước sạch và trộn đều để đạt đến độ sền sệt đồng nhất. Để yên trong 5 phút, khuấy lại và thi công.

## THI CÔNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

Phủ một lớp Tilebond 2000 dày khoảng 3mm-5mm lên bề mặt nền bằng cạnh nhẵn của bay răng cưa, sau đó dùng cạnh răng cưa kéo lớp vữa đã thi công. Đẩy và vặn các viên gạch vào vị trí để tạo ra sự kết dính hoàn chỉnh. Cố định gạch trước khi keo khô bề mặt. Lên kế hoạch làm việc cho phù hợp. Nguyên liệu đã chuẩn bị phải được sử dụng trong vòng 1 giờ.

Đối với nền khó thấm nước, gạch không thấm nước hoặc khi cần cố định gạch lớn, nên thay 10-20% nước trộn bằng Terrabond AC100. Đối với gạch lớn và đá ốp lát, việc phủ một lớp Tilebond 2000 trên bề mặt gạch, đá là được khuyến nghị để đảm bảo độ bám dính tối ưu.

## KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC KHE NỐI

Để đảm bảo khoảng cách giữa các viên gạch, cần đảm bảo tuân thủ độ dày cần thiết được khuyến cáo.

Khi cần thiết, độ co giãn giữa các khe nên được đưa vào giai đoạn thiết kế.

## CHÀ RON

Tham khảo tài liệu kỹ thuật Terragrout để biết thêm chi tiết.

## KHE CO GIÃN

Các khe co giãn, khi cần thiết, nên được kết hợp ở giai đoạn thiết kế.

## AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc kéo dài với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

## ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

Tilebond 2000 được cung cấp dưới dạng bao giấy 25 kg.

Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo sạch sẽ, tránh độ ẩm cao, ẩm ướt, ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Bao bì chưa mở có thể được lưu trữ trong 12 tháng. Sản phẩm sản xuất trước ưu tiên sử dụng trước.

<sup>(1)</sup> Đối với bề mặt tường nội thất và khu vực ngoại thất vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ kỹ thuật Terraco để được tư vấn chi tiết.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

<b>Sản phẩm</b>	Keo dán gạch thông dụng gốc xi măng
<b>Màu sắc</b>	Xám / Trắng ngà
<b>Tỉ lệ trộn</b>	25kg Tilebond 2000 : 5-6 lít Nước
<b>Thời gian công tác sau khi pha trộn</b>	1 giờ
<b>Định mức</b>	4-5 kg/m <sup>2</sup> cho độ dày khoảng 2-3mm – Định mức có thể thay đổi tùy theo điều kiện thi công, độ dày ốp – lót.
<b>Cường độ bám dính khi kéo</b>	Điều kiện tiêu chuẩn : EN1348 >0.5N/ mm <sup>2</sup>
	Lão hóa nhiệt : EN1348 >0.5N/mm <sup>2</sup>
	Sau khi ngâm nước : EN1348 >0.5N/mm <sup>2</sup>
<b>Cường độ bám dính sau 28 ngày ở điều kiện thường, N/mm<sup>2</sup></b>	> 1.0 N/mm <sup>2</sup> (TCVN 7899-2 : 2008)
<b>Độc tố</b>	Không có độc tố
<b>Bảo quản</b>	12 tháng khi chưa mở bao bì
<b>Thời gian điều chỉnh được</b>	Khoảng 20 phút.
<b>Sẵn sàng để chà joint</b>	24 giờ
<b>Sẵn sàng để sử dụng</b>	14 ngày
<b>Đóng gói</b>	Bao bì giấy 25kg

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

#### CHINA:

**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**  
Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

**Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**  
Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

#### EGYPT:

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58  
Fax: +20 (0)22 29184 80  
E-mail: terraco@terraco.com.eg  
Web: www.terraco.com.eg

#### JORDAN:

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo

#### IRELAND:

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
Tel: +353 (0) 1 2819 045  
Fax : +353 (0) 1 2819 048  
E-mail: technical-centre@terraco.com  
Web: www.terraco.com

#### PAKISTAN:

**Terraco Pakistan Pvt. Ltd.**  
Tel: +92 (0)42 3529 70 56-8  
Fax: +92 (0)42 3529 70 55  
Email: terraco@terraco.pk  
Web: www.terraco.com

#### RUSSIA:

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
Tel: +7 (0)495 9212 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: adm@terraco.ru  
Web: www.terraco.ru

#### OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: terracovostok@terrakohv.ru  
Web: www.terraco.com

#### SOUTH KOREA:

**Terraco Korea Co., Ltd**  
Tel: +82 (0) 2 5611 551  
Fax: +82 (0)2 5671 771  
E-mail: terraco@terraco.co.kr  
Web: www.terraco.co.kr

#### THAILAND:

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58  
Fax: +66 (0)2 946 68 59  
E-mail: terraco@terraco.co.th  
Web: www.terraco.com

#### TURKEY:

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr

#### UAE:

**Terraco UAE Ltd**  
Tel: +971 (0)4 326 2699  
Fax: +971 (0)4 326 2733  
E-mail: terraco@terraco.ae  
Web: www.terraco.com

#### UK:

**ADDAGRIP**  
Tel: +44 (0)1825 761 333  
Fax: +44 (0)1825 768 566  
E-mail: sales@addagrip.co.uk  
Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

#### VIETNAM:

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
Tel: +84 (0)274 3 820 100  
Fax: +84 (0)274 3 820101  
E-mail: terraco@terraco.com.vn  
Web: www.terraco.com