

### TỔNG QUAN

Terralite Quartzstone là một hệ thống phủ hiệu ứng đá granite được thiết kế để mô phỏng thực tế đá granite để thi công trên hệ hống Terraco EIFS. Terralite Quartzstone là một hệ thống gốc nước có độ bền tuyệt vời và có thể được thi công mà không cần lớp sơn phủ trong suốt trên cùng. Sản phẩm tích hợp khả năng chống tảo và nấm mốc dựa trên một loại nhựa Acrylic, cứng đảm bảo độ bền nâng cao và khả năng chống bám bụi bẩn. Terralite Quartzstone có sẵn trong một loạt các màu hoàn thiện bằng đá granite hấp dẫn cho phép nhà thiết kế tạo ra các mặt tiền bên ngoài thú vị mà không ảnh hưởng đến các đặc tính cách nhiệt của Terraco EIFS. Sử dụng Terralite Quartzstone, ứng dụng được đơn giản hóa rất nhiều, thi công trực tiếp trên một lớp sơn lót đơn giản mà không yêu cầu lớp sơn lót gai vì sản phẩm dựa trên các vụn đá cẩm thạch do đó bề mặt mong muốn được "tích hợp sẵn".

### ĐẶC TÍNH

Terralite Quartzstone có các đặc tính sau:

- Độ bền cao
- Vân gai tích hợp sẵn
- Khả năng chống bám bẩn tuyệt vời
- Khả năng chống chịu thời tiết và tia cực tím tuyệt vời
- Kháng mốc và nấm cao
- Hiệu ứng đá granite thực tế
- Hệ thống hoàn thiện nhẹ
- Không yêu cầu bảo vệ lớp phủ trên cùng
- Lớp hoàn thiện có thể tái tạo ổn định
- Cũng có thể áp dụng khi hoàn thiện dây chuyền sản xuất

### KHU VỰC ỨNG DỤNG

Terralite Quartzstone chủ yếu được thiết kế để sử dụng trên Terraco EIFS và các vật liệu nhẹ cách nhiệt khác và hệ thống xây dựng. Hệ thống Terralite Quartzstone có thể được sử dụng trên các bề mặt xây dựng khác chẳng hạn như bê tông, vữa xi măng/cát, cemboard.

### CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Khi được sử dụng như một lớp hoàn thiện trên nền Terraco EIFS, phủ một lớp P Primer Plus Pigmented khi lớp nền EIFS (Styrobond DP) đã bảo dưỡng trong 72 giờ.

Trên các bề mặt mới khác, đảm bảo rằng tất cả bụi bẩn và vật chất lạ được cạo và chải sạch. Đồng thời đảm bảo bề mặt không có muối, dầu, mỡ và gờ. Bảo vệ tất cả lân cận bề mặt không được che phủ. Tất cả các vết nứt, khoảng trống

và các hư hỏng cần được sửa chữa bằng keo bả Handycoat Exterior trước khi sơn một lớp P Primer Plus.

Trước khi sơn lên bề mặt cũ, hãy đảm bảo lớp nền. Đầu tiên rửa sạch bề mặt lớp nền bằng dung dịch xà phòng đường, rửa sạch và để khô trước khi sửa chữa hoặc áp dụng lớp sơn lót.

### THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Thi công Terralite Quartzstone bằng cách phun khi nén sử dụng súng nhiều màu. Thi công tổng cộng là 2 lớp tỷ lệ 1.6-2.0 kg/m<sup>2</sup>. Cho phép sản phẩm bảo dưỡng qua đêm và sử dụng Terracoat Topcoat Plus nếu cần.

Làm sạch dụng cụ và thiết bị thi công bằng nước sau khi sử dụng.

### SỨC KHỎE & AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu.

### ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

Terralite Quartzstone được cung cấp trong các thùng 18kg.

Bảo quản thùng ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Thùng chưa mở nắp có thể được bảo quản trong 12 tháng. Ưu tiên sử dụng sản phẩm được sản xuất trước.

#### THÔNG TIN KỸ THUẬT

<b>Sản phẩm</b>	Lớp phủ hiệu ứng đá Granite nhiều màu sắc
<b>Chất kết dính</b>	Nhựa acrylic nguyên chất
<b>Định mức</b>	Khoảng 1.6-2.0 kg/m <sup>2</sup> .
<b>Số lớp</b>	2 lớp
<b>Độ nhớt</b>	10-12,000cps
<b>Màu sắc</b>	Terralite Quartzstone có sẵn các dãy màu sắc hấp dẫn.
<b>Phương pháp thi công</b>	Bằng phương pháp phun
<b>Đóng gói</b>	Thùng nhựa 18kg.
<b>Bảo quản</b>	12 tháng trong thùng chưa mở.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

#### RUSSIA:

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
Tel: +7 (0)495 1012 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: [adm@terraco.ru](mailto:adm@terraco.ru)  
Web: [www.terraco.ru](http://www.terraco.ru)

#### OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: [terrakovostok@terraco.khn.ru](mailto:terrakovostok@terraco.khn.ru)  
Web: [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

#### CHINA:

**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**  
Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: [sales@terraco.com.cn](mailto:sales@terraco.com.cn)  
Web: [www.terraco.com.cn](http://www.terraco.com.cn)

#### Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: [sales@terraco.com.cn](mailto:sales@terraco.com.cn)  
Web: [www.terraco.com.cn](http://www.terraco.com.cn)

#### JORDAN:

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: [terraco@nol.com.jo](mailto:terraco@nol.com.jo)  
Web: [www.terraco.jo](http://www.terraco.jo)

#### EGYPT:

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58  
Fax: +20 (0)2 29184 80  
E-mail: [terraco@terraco.com.eg](mailto:terraco@terraco.com.eg)  
Web: [www.terraco.com.eg](http://www.terraco.com.eg)

#### UAE:

**Terraco UAE Ltd**  
Tel: +971 (0)4 285 0999  
Fax: +971 (0)4 285 2299  
E-mail: [terraco@terraco.ae](mailto:terraco@terraco.ae)  
Web: [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

#### TURKEY:

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: [terraco@terraco.com.tr](mailto:terraco@terraco.com.tr)  
Web: [www.terraco.com.tr](http://www.terraco.com.tr)

#### THAILAND:

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57  
Fax: +66 (0)2 94665 33  
E-mail: [terraco@terraco.co.th](mailto:terraco@terraco.co.th)  
Web: [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

#### VIETNAM:

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
Tel: +84 (0)274 3820100  
Fax: +84 (0)274 3820101  
E-mail: [terraco@terraco.com.vn](mailto:terraco@terraco.com.vn)  
Web: [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

#### SOUTH KOREA:

**Terraco Korea Co., Ltd**  
Tel: +82 (0) 2 5611 551  
Fax: +82 (0)2 5671 771  
E-Mail: [terraco@terraco.co.kr](mailto:terraco@terraco.co.kr)  
Web: [www.terraco.co.kr](http://www.terraco.co.kr)

#### IRELAND:

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
Tel: +353 (0) 404 66555  
Fax: +353 (0) 404 66654  
E-mail: [terraco@eircom.net](mailto:terraco@eircom.net)  
Web: [www.terraco.com](http://www.terraco.com)